

# LDK® 轴承与轴承座表面处理

## 外球面轴承表面处理

### 镀锌外球面轴承

52100轴承钢

4-6um 镀锌层厚度

前缀"Z": 例如 ZUC205

### 发黑外球面轴承

52100材质: 轴承钢

型号标示方式: 前缀带"B":

例如: BUC205



## 化学镀镍轴承座(非电镀)

化学镀镍镀层可以适用于铸灰铁、铸球铁和不锈钢等不同材质表面

镀层厚度约为0.001"(0.025MM) 厚, 高磷(+10%)镍!

后缀"NP"用于表示轴承座镀镍, 例如: P205-NP